



REPARACIÓN DE GRIETAS Y AGUJEROS EN EL CUERO

LOS PEQUEÑOS DAÑOS EN EL CUERO PUEDEN REPARARSE CON CUERO LÍQUIDO COLOURLOCK. EL CUERO LÍQUIDO ES UNA PASTA FLEXIBLE INDICADA PARA LA REPARACIÓN DE GRIETAS, AGUJEROS PEQUEÑOS, DESGARROS, CORTES Y ARAÑAZOS PROFUNDOS.



Desengrasar con **Desengrasante**.

Primero se debe desengrasar bien la zona que vayamos a reparar con **Desengrasante Colourlock**. Antes habremos lijado las zonas duras o peladas suavemente con **Espanja-lija Colourlock**.

Se rellena la grieta u orificio a reparar con el **Cuero Líquido Colourlock** y se deja secar aproximadamente dos horas. Se repite la operación hasta que la grieta quede rellena. Una vez seco no se debe lijar. Si fuera necesario utilizaremos **Rotulador GLD Colourlock** para ablandarlo y volver a trabajarlo o alisarlo.



Si es necesario, lijar suavemente con **Espanja-lija**.

Quitar el tapón del rotulador y presionar varias veces la punta sobre una superficie dura para que se impregne de producto. Si la punta está demasiado empapada, conviene quitar el sobrante con un paño. Pasar a continuación sobre el **Cuero Líquido** y dejar actuar. Alisar y dejar secar. Puede lijarse suavemente con la **Espanja-lija** tras aplicar el **Rotulador GLD**.

Conviene trabajar con cuidado y utilizar poca cantidad de **GLD**. Si se aplica demasiado producto podría eliminarse lo que se había reparado con anterioridad. Se recomienda ir poco a poco hasta conseguir el aspecto deseado.



Rellenar con **Cuero líquido**.

Las reparaciones con **cuero líquido** deberán ser finalizadas con **Tinte reparador Colourlock**, con el fin de unificar color y brillo.

Para cubrir el **cuero líquido**, basta con aplicar con la esponja el **tinte reparador** varias veces, secando con secador de pelo entre cada aplicación. Para terminar aplicaremos **Protector cuero Colourlock**.



Distribuir el **Cuero líquido** de forma regular.

Importante: El **cuero** que ya está roto o agrietado, deberá ser examinado para determinar si puede ser restaurado o si sería mejor tapizarlo de nuevo. Especialmente grietas importantes en cueros viejos y frágiles, o grietas en zonas de mucho desgaste no son reparables o la reparación no sería duradera. Se recomienda la reparación de las grietas, cuando el **cuero** es todavía fuerte y la longitud de la grieta es de pocos milímetros.

Si no sabe cual sería su caso, mándenos fotos por correo electrónico (info@cueroliquido.com) y le asesoramos si la reparación es viable.



Si es necesarios alisar con **Rotulador GLD.**



Tintar con **Tinte reparador.**



Terminaremos el trabajo aplicando **Protector de cuero.**

AGUJERO CON FALTA DE CUERO

Los agujeros grandes, en cuya reconstrucción puede haber tensión, deben reforzarse por dentro pegando un trozo de **Entretela**, que pegaremos con **Pegamento Colourlock.**

A continuación, se corta un pequeño pedazo de cuero de una zona no visible (ejem. debajo del asiento). Lo recortaremos de la misma forma que el orificio a reparar y lo pegaremos con el pegamento de cuero. Finalizaremos rellenando los bordes visibles con **Cuero Líquido Colourlock.**



GRIETA GRANDE EN EL CUERO

Comenzar pegando provisionalmente el desgarró con nuestro **Pegamento**, de lado a lado. Después procederemos como en el caso de los orificios descrito anteriormente, rellenándolo con el **Cuero Líquido**. En los desgarró sometidos a tensión hay que pegar por la parte posterior un cuero fino.

En los casos de roturas en un cuero ya seco, o de desgarrones de gran tamaño, puede coserse una puntada cada 3 o 4 centímetros haciendo pasar el hilo a cada lado del desgarrón con ayuda de una aguja y anudando el hilo por la parte inferior. Aplicando **Cuero Líquido** el hilo quedará oculto.

En casos de cueros sometidos a gran tensión o en cueros ya secos o debilitados, la pieza de cuero deberá ser reemplazada.

VIDEO DEMOSTRATIVO >

VIDEO DEMOSTRATIVO >

VIDEO DEMOSTRATIVO >

El cuero que ya está roto o agrietado, deberá ser examinado para determinar si puede ser restaurado o si sería mejor tapizarlo de nuevo.